

Белая полуглянцевая бумага 420002

<i>Основное применение</i>	Идентификационная этикетка для тары и упаковки
<p>Экономичная многоцелевая этикетка. Обеспечивает хорошее разрешение печати штриховых кодов и текстовых данных с помощью термотрансферной печати. Основные применения: рекламные этикетки, этикетки для тары и упаковки, этикетки для автоматической печати и нанесения, инвентарные этикетки для складов и прочая маркировка для использования внутри помещений.</p>	
<i>Тип материала</i>	бумага, 69 мкм (80 г/кв.м)
Белая каландрированная бездревесная бумага с поверхностным покрытием.	
<i>Температура эксплуатации</i>	от -20°C до +80°C
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
<i>Адгезив (клеевой слой)</i>	
<p>Перманентный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: +5°C.</p> <p>Позволяет наносить этикетки на широкий спектр гладких и искривлённых поверхностей из картона и полимерных материалов.</p> <p>Клей соответствует европейским директивам 1935/2004/EC, 10/2011/EC и нормам FDA 175.105. Отвечает рекомендациям XIV BfR (Немецкого федерального института оценки риска). Адгезив может быть использован для прямого контакта с влажными и сухими нежирными продуктами при применении в пищевой промышленности.</p>	
<i>Цвет и внешний вид</i>	белый, полуглянцевый
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
<i>Поверхностное покрытие</i>	
<p>Полуглянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов вакс и вакс-резин (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение не обладает стойкостью к влаге.</p> <p>Поверхность данной бумаги также хорошо подходит для одно- или многоцветной печати всеми обычными технологиями печати (флексопечать водными и УФ красками, офсет, трафаретная печать, горячее и холодное тиснение), а также для покрытия лаком. Перед печатью рекомендуется провести предварительные тесты.</p>	
<i>Нанесение этикетки</i>	
<p>Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.</p>	