

Матовый прозрачный поликарбонат с высоковязким акриловым адгезивом

Лицевой материал			
Тип лицевого материала		Поликарбонат	
Толщина материала, мм		0,200±0,020	
Плотность (г/кв.м)		240±24	
Цвет		Матовый прозрачный	
Возможность нанесения печати		Да	
Подложка			
Материал подложки		PET	
Толщина подложки, мм		0,050±0,005	
Плотность (г/кв.м)		70±7	
Цвет		Прозрачный	
Сила отклеивания лицевого материала, г/25 мм		2-10	
Адгезив			
Параметр	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Обща толщина вместе с лицевым материалом	0,250±0,025	мм	GB/T7125-2014
Толщина адгезива	0,050±0,005	мм	GB/T7125-2014
Адгезия к стали	Не менее 10	Н/25 мм	GB/T2792-2014
Начальная адгезия	Не менее 8		GB/T4852-2014
Удерживающая сила	Не менее 24	Час/кг*(25 мм) ²	GB/T4851-2014
Температура эксплуатации	От -20 до +100	°C	
Температура нанесения	От +10 до +40	°C	

Плётка из поликарбоната с перманентным акриловым адгезивом обладает прекрасной стойкостью к механическим воздействиям и погодным условиям, а также электроизоляционными свойствами. Может использоваться для изоляции и защиты электроприборов и батарей питания, а также для производства приборных панелей, сенсорных панелей и заводских шильдиков для оборудования.

Условия хранения: при комнатной температуре около 23°C и относительной влажности 60%, срок хранения 12 месяцев.